JB-PA6

阻燃尼龙（PA6）波纹管

特点及用途：

PA6F 尼龙波纹管主要应用于机械制造/电气绝缘保护/照明设备/汽车制造/航空设备/地铁/火车/自动化控制等行业。保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。
柔软有韧性,中等壁厚,表面有光泽，抗扭曲，高的机械强度，耐油、 碱、弱酸等，耐摩擦,黑色耐紫外线,不含卤素、磷、镉,通过 RoHS 测试。

认证: RoHS
阻燃等级：(UL94-V0)，根据FMVSS 302要求，燃烧速度<100mm/min
使用温度：-40℃~130℃ 短时间150℃
标准颜色: 黑色, 深灰色, 可订制其它颜色
建议在以下情况中使用PA6（尼龙6）波纹管:

请在没有硫酸、甲酸、乙酸、硝酸、盐酸、氯化钙、甲醇和强氧化剂的环境中使用。此外，尼龙波纹管在高温中会溶于乙二醇、冰醋酸、氯乙醇、丙二醇、1，5戊二醇、三氯乙烯、氯化锌的甲醇溶液、苯酚、甲酚等溶剂中。

主要用于温度范围在-34～150°C的环境中；用于汽车、摩托车和其它机动车电线线束的护套；亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束的护套；对各种动、植物油和矿物油类有很好的稳定性；能耐各种浓度的碱。

产品尺寸 (mm)

闭口管型号	剖口管型号	内径 x 外径ID x OD(mm)	弯曲半径 (mm)	包装数量(米/卷)
JB -PA6-7.0	JB -PA6K-7.0	4.5 x 7.0	10	200
JB -PA6-9.0	JB -PA6K-9.0	6.0 x 9.0	15	100
JB -PA6-10.0	JB -PA6K-10.0	6.5 x 10.0	15	100
JB -PA6-11.6	JB -PA6K-11.6	8.6 x 11.6	20	100
JB -PA6-13.0	JB -PA6K-13.0	10.0 x 13.0	20	100
JB -PA6-14.0	JB -PA6K-14.0	11.0 x 14.0	25	100
JB -PA6-15.8	JB -PA6K-15.8	12.0 x 15.8	28	100
JB -PA6-18.5	JB -PA6K-18.5	14.3 x 18.5	35	100
JB -PA6-20.0	JB -PA6K-20.0	16.0 x 20.0	38	100
JB -PA6-21.2	JB -PA6K-21.2	17.0 x 21.2	40	100
JB -PA6-25.0	JB -PA6K-25.0	20.0 x 25.0	42	100
JB -PA6-28.5	JB -PA6K-28.5	23.0 x 28.5	45	100
JB -PA6-30.0	JB -PA6K-30.0	24.0 x 30.0	50	100
JB -PA6-32.0	JB -PA6K-32.0	25.0 x 32.0	50	50
JB -PA6-34.5	JB -PA6K-34.5	29.0 x 34.5	55	50
JB -PA6-42.5	JB -PA6K-42.5	36.0 x 42.5	70	25
JB -PA6-54.5	JB -PA6K-54.5	48.0 x 54.5	80	25
JB -PA6-67.2	JB -PA6K-67.2	56.3 x 67.2	130	20
JB -PA6-80.0	JB -PA6K-80.0	66.5 x 80.0	170	20
JB -PA6-106.0	JB -PA6K-106.0	91.0 x 106.0	225	10