


JB-FR5X

收缩比为5.6: 1的阻燃热收缩管

特点及用途

JB-FR5X收缩比高达5.6: 1, 适用于有结合部位尺寸差异较大的接合部位防护。

- ◇ 符合: UL224 VW-1 125°C 600V
SAE-AMS-DTL-23053/15
- ◇ 符合: RoHs, Sony-SS-00259
- ◇ 收缩比: 5.6: 1
- ◇ 阻燃
- ◇ 抗溶剂及抗一般化学试剂腐蚀
- ◇ 使用温度: -55°C ~ 135°C
- ◇ 最小完全收缩温度: 130°C
- ◇ 标准颜色: 黑色



技术参数

测试项目	测试方法	标准值
拉伸强度	ASTM D2671	>16MPa
断裂伸长率	ASTM D2671	>500%
老化后拉伸强度 (175°C, 168hrs)	ASTM D2671	>14Mpa
老化后断裂伸长率 (175°C, 168hrs)	ASTM D2671	>250%
燃烧性	ASTM D2671	30s 内自熄
热冲击 (250°C, 4hrs)	ASTM D2671	无裂纹
低温脆性 (-55°C, 4hrs)	ASTM D2671	无裂纹
击穿强度	ASTM150	20kV/mm
体积电阻率	ASTM876	10 ¹⁴ Ω.cm
铜腐蚀	UL224	通过
吸水率	ASTM D570	>0.15%
抗化学试剂腐蚀	SAE-AMS-DTL-23053/5	通过
纵向收缩率	UL224	-5%~+5%
偏心率	UL224	<30%

产品标准尺寸 (毫米)

标称尺寸 (mm)	供应尺寸 (mm)		回缩后尺寸 (mm)	
	内径 (最小值)	内径 (最大值)	内径 (最大值)	壁厚
JB-FR5X 15/4	15	3.8		1.52
JB-FR5X 32/6	32	5.6		1.52
JB-FR5X 45/8	45	8.0		2.40
JB-FR5X 51/10	51	9.5		2.70